



**Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!**

## **MARMORKITT 1000 UNIVERSAL**

- A. Jurasárga normál
- B. Jurasárga extra gyors
- C. Középszürke
- D. Mészköszínű
- E. Fekete
- F. Fehér

### **Tulajdonság:**

Közepes viszkozitású, töltött poliészterbázisú ragasztó és kitt.

### **Alkalmazási terület:**

Az AKEMI Marmorkitt 1000 Universal széles területen alkalmazható termékcsalád. Jó folyóssága és toxotrópiája következtében a termék spatulyázómassza- vagy kittanyagként valamint ragasztóként is használható.

Leginkább vízszintes felületek kezelésére alkalmas, függőleges felületen való alkalmazás esetén az anyagon megfolyások keletkezhetnek. Függőleges felületen történő alkalmazás esetén AKEMI Marmorkitt L-Spezial-lal tetszőleges arányban keverhető, ami által kedvezőbb konzisztencia érhető el.

Finomabb lyukakkal és repedésekkel rendelkező felületen történő alkalmazás esetén a termék AKEMI Verdünnung S-sel hígítható (max. 7 – 8%-ban).

Elsődleges színminták kikeveréséhez AKEMI színezőpaszták használhatók.

Az AKEMI Marmorkitt 1000 Universal termékek az 1000 szériából származó termékek bármelyikével keverhetők (kivéve a vízsínűeket).

### **Használati utasítás:**

A kittelendő ill. ragasztandó felületnek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. 100 g ragasztó megszilárdulásához kb. 2 -3 g kötésyorsító paszta szükséges. A szobahőmérsékleti bedolgozási időt a táblázat tartalmazza.

A bedolgozási idő a következőktől függ:

1. Külső hőmérséklet  
Alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb szilárdulással kell számolni.
2. A kötésyorsító paszta mennyisége  
Minél nagyobb a kötésyorsító mennyisége, annál rövidebb a bedolgozási idő. A kötésyorsító mennyisége csak 1 – 4 % között lehet.
3. A felhordott réteg vastagsága  
Minél vastagabb a felhordott réteg, annál lassúbb a kikeményedés.



**Mindent egy helyen a kömegmunkáláshoz!**

### Műszaki adatok:

| Marmorkitt<br>1000 Universal | Bedolg. idő<br>20°C-on<br>[perc] | Viszkozitás<br>20°C-on<br>[Poise] | Fajsúly<br>[g/cm <sup>3</sup> ] |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| jurasárga                    |                                  |                                   |                                 |
| középszürke                  |                                  |                                   | 1,687                           |
| mészkőszínű                  | 5 - 6                            | 170 - 200                         | 1,696                           |
| fekete                       |                                  |                                   |                                 |
| fehér                        |                                  |                                   |                                 |
| jurasárga<br>extra gyors     | 3 - 4                            | 170 - 200                         | 1,687<br>1,696                  |

### Kötés gyorsító

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Lobbanáspont           | nem határozható meg     |
| Felbomlási hőmérséklet | kb. 55°C                |
| Sűrűség                | 1,115 g/cm <sup>3</sup> |
| Színárnyalat           | fehér                   |

### Biztonsági előírások

A termékek használatakor a munkavédelmi előírásokat szigorúan kell tartani.

